

牌 号	特 性 与 用 途	相 当 规 格
E308L	熔渣含Mn的30%为完全非磁性奥氏体组织, 故用于制造军事设备如扫雷艇、清除地雷、防磁雷战甲等有良好的效果。焊接时产生热裂纹	AWS A5.9 ER308

